

拔染印花实验报告

Discharge printing Report

全国免费咨询
4008273299

Tex Report

15日/Date 04月/Month 2022年/Years 报告编号/File No.: QC220415

耐迁移测试工艺 Discharge Printing	涂料色浆印花：5%色浓度/粘合剂25%水浆，拔印粉8%，印花后160℃压烫20秒
涂料色浆品名 pigment-ink NO.	颜色测试范例
AST-281 FG 高牢度柠黄	
AST-111 F2G 高牢度大红	
AST-102 F2B 高牢度玫红	
AST-310 FHY 高牢度艳兰	
AST-607 HGS 高牢度特绿	

测试结果分析：
results analyse

测试色浆的耐还原剂展色性，做拔染印花的色种印进行拔印测试先，
选用展色性优异的品种。



Technonlogy/ 技术部 (签名) http://www.jmyiben.com	江绍栋 Sale service/ 服务部 (签名)	柯贤女 Craft/ 应用测试 (签名)
--	-------------------------------	-------------------------