












Tex Report Pigment NO Colour Migration Series Report

全国免费咨询
4008273299

15日/Date 04月/Month 2022年/Years 报告编号/File No.: QC220415

耐迁移测试工艺 Discharge Printing	涂料色浆印花：5%色浓度/粘合剂25%水浆，印花干透后，覆盖100%白胶浆2-3次，干透后，180℃压烫2分钟。观察色迁移现象。	
涂料色浆品名 pigment-ink NO.	耐迁移颜色测试范例 No colour migration colour test sample	
AST-281 FG 高牢度柠黄		
AST-111 F2G 高牢度大红		
AST-102 F2B 高牢度玫红		
AST-310 FHY 高牢度艳兰		
AST-607 HGS 高牢度特绿		
<p>测试结果分析： results analyse</p> <p>经180℃ 压烫2分钟后无迁移现象，牢度合格。无色变。</p> 		

Technonlogy/ 技术部(签名) http://www.jmyiben.com	江绍栋 Sale service/ 服务部(签名)	柯贤女 Craft/ 应用测试(签名) 熠本新材料（中山）有限公司-服务部 EEBEN New Material (zhongshan)CO.,LTD
---	------------------------------	--